

表面 | 三氧化二鋁 | 漆面



同步紋 4V導角
IXPE 環保底膜
你的需求一次滿足



健康新選擇

環 保 新 定 義



就是 i SPC



HOTON 石塑同步
ISPC H6501



HOTON 石塑同步
ISPC H6502



HOTON 石塑同步
ISPC H6503



HOTON 石塑同步
ISPC H6504



HOTON 石塑同步
ISPC H6505



HOTON 石塑同步
ISPC H6506


測試報告

試驗項目	試驗方法	結果	備註
防焰試驗	CNS7614	1級防焰	
甲醛釋出量	CNS11342	0.05mg/L	F1標準0.4mg/L以下
吸水厚度膨脹率	CNS11342	0%	
耐磨轉速	CNS11367	15000轉以上	
防滑試驗	CNS3299	0.69	合格
耐衝擊性	CNS2215	無龜裂.剝離.凹陷	合格
塑化劑	CNS15138	未檢出	合格
尺寸穩定度%	ASTMF2199-09	-0.01	橫向
	ASTMF2199-09	-0.01	縱向
重金屬分析	ASTMF963	未檢出	砷
		未檢出	銀
		未檢出	鎘
		未檢出	鉻
		未檢出	汞
		未檢出	鉛
		未檢出	鎳
		未檢出	銻

防水吸水膨脹率



甲醛釋出量




表面耐磨性



防焰性



SGS




SGS



SGS



SGS





HOTON 石塑同步
ISPC H6501



HOTON 石塑同步
ISPC H6502



HOTON 石塑同步
ISPC H6503

無毒、防水、防焰、超耐磨

228 X 1220 X 6.5 / 0.5mm



HOTON 石塑同步
ISPC H6504



HOTON 石塑同步
ISPC H6505



HOTON 石塑同步
ISPC H6506